

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Eurowood LANDHAUSDIELE Laubholz 3-Schicht



Eurowood Fertigparkett nach EN 13489 in Landhausdielenoptik entspr. Typ 4 ohne Längs- und Stirnstöße mit leimlosen Verbindungsprofil

zur schwimmenden Verlegung (oder: zur vollflächigen Verklebung)

	Menge EH	Preis/EH	Pos.Gesamt
Pos. 1 Vorbereitungsarbeiten Anforderungen gemäß ÖNORM B2218/B7218 bzw. DIN 18356		

Pos. 1.1 **Festellen der Verlegereife**
Im erforderlichen Ausmaß nach Wahl des Auftragnehmers, Untergrund prüfen und wenn nötig Bedenken anmelden, entsprechend dem vorhandenen Untergrund und der vorgesehenen nachfolgender Belastbarkeit. Falls erforderlich ausgleichen laut DIN 18202 Tab. 3 Zeile 4 bzw. nachbessern.

Eventualposition:

Pos. 1.2 **Estrichrisse verbinden**
Spannungsrisse, Schwind- und Scheinfugen im Untergrund mit 2-Komponenten Vergussmasse, kraftschlüssig schließen. Fugen sind gegebenenfalls mit einem Winkelschleifer zu verbreitern und alle 30 cm durch Einbringen eines Querschnittes und Einlegen von Wellenverbindern festzulegen. In das noch flüssige Material ist Quarzsand im Überschuss einzustreuen, um eine gute Haftung der darauf aufzubringenden Materialien zu gewährleisten. Für breitere Fugen kann bis zu 50% Quarzsand in die Vergussmasse eingemischt werden.

Angebotenes Erzeugnis:.....

.....m

Eventualposition:

Pos. 1.3 **Nivellieren und Rakeln zum Höhenausgleich**
Rakeln mit Stiftrakel, bei dem eine entsprechende zu erwartende Schichtstärke über die variablen Führungsstifte einstellbar ist, anschließend mit Stachelentlüftungsrolle die frisch aufgetragene, noch flüssige Nivelliermasse entlüften, um eine gleichmäßige, porenarme und von Kellenschlägen freie Oberfläche zu erhalten.

Angebotenes Erzeugnis:.....

.....m²

Eventualposition:

Pos. 1.4 **Untergrund 2-5mm zum Höhenausgleich spachteln**
Unterboden nach ausreichender Trocknung des Vorstrichs in einer Stärke von i.M. 2,0 mm mit selbstverlaufender, stuhllörlengeneigneter, zementärer, Spachtelmasse in Rakel- und Stachelwalzentechnik vollflächig spachteln und anschließendem Schleifen

Angebotenes Erzeugnis:.....

.....m²

AUSSCHREIBUNGSTEXT Eurowood LANDHAUSDIELE Laubholz 3-Schicht

Eventualposition:

Pos. 1.5 Estrichrandstr. nach d. Spachteln abschn.

Überstehenden Estrichrandstreifen nach dem Spachteln bündig mit der Oberkante abschneiden, Abfall ordnungsgemäß entsorgen.

.....m

Pos. 2 Verlegen

Bei schwimmender Verlegung:

Pos. 2.1 Trittschalldämmung

Liefern und Verlegen einer geeigneten **Trittschalldämmung** mit integrierter Dampfbremse und Selbstklebestreifen; Trittschallverbesserung (20dB); Schadstoffgeprüft nach TOX-PROOF Kriterien; 100% recycelfähig; oder 2 mm Rollenkork

Angebotenes Erzeugnis:.....

.....m²

Bei vollflächiger Verklebung:

Pos. 2.2 Kleber

Liefern von Hybridklebstoff für Parkettböden, GEV-EMICODE Sehr emissionsarm, silikon- und isocyanatfrei, wasser- und lösemittelfrei, 14dB Raumschallverbesserung, Verbrauch ca. 950g/m², keine Grundierung notwendig

Angebotenes Erzeugnis:.....

.....m²

Pos. 2.3 Eurowood Landhausdiele

Liefern und **schwimmend verlegen** (oder: **verkleben**) von **Eurowood Landhausdiele**; Breite 176 mm x Länge 2205 mm x Stärke ca. 13 mm ca. 3,2 mm Nuttschicht; mehrschichtig verleimt – Weißleim (ohne Formaldehydabspaltung); Mittellage und Gegenzug aus Nadelholz; längsseitig leimloses Einhängprofil Patent Nr. WO 2007/02/8560, stirnseitig Birkeneinlage mit leimlosen Verriegelungssystem, Patent Nr. EP 1350904

Oberfläche: **Natur-Öl Finish**: Brandverhalten nach EN 14342 Tabelle 1D_{fl} – s1

Geprüft und empfohlen vom Institut für Baubiologie Rosenheim; DiBt Zulassung gemäß AGBB Prüfschema; geeignet für Fußbodenheizung; Wärmedurchlasswiderstand 0,091 m²K/W;

Verlegung unter Berücksichtigung der Herstellerangaben und den allgemein anerkannten Regeln des Fachs; Verlegung parallel zur Wand im unregelmäßigen Verband.

Sortiment: lt. Preisliste

Angebotenes Erzeugnis:.....

Holzart und Sortierung:.....

Struktur und Kante:.....

.....m²

